

DECKSHIELD LINEMARKER QD

En-komponent løsemiddelholdig merkemaling, beregnet for Deckshield systemet.

Bruksområde

For bruk på parkeringsdekker og annen oppmerking. Har meget god vedheft til en rekke underlag. F. eks. treverk, stål, betong, i tillegg til Deckshield Finish/Topcoat.

Fordeler

- Kort tørketid.
- Enkel å påføre.
- God slitasjemotstand

Forpakning

25 kg spann.

Farger

Hvit og Gul

Forbruk

(Tørrstoff = 44%)
0,3 kg/m² (4,0 m²/kg)
Våt filmtykkelse = 250 my
Tørrfilmtykkelse = 110 my

<u>Linjebredde</u>	<u>Løpemeater</u>
50 mm	33,30
100 mm	16,7
200 mm	8,3

Tekniske data

	<u>20 °C & 50% RF</u>
Klebefri etter	10 min.
Gjennomtørr	< 20 min.
Full belastning	> 4 timer
Overmaling	> 4 timer

Forbehandling

Overflaten slipes og rengjøres, all forurensing fjernes for å få en tørr og støvfritt underlag.

Påføring

Deckshield QD påføres med rull, pensel eller sprøyte. Ved sprøyting tynnes produktet med 5 - 10% Flowsolve tynner.

Anbefalt temperatur i underlaget er 15-25°C, dog ikke under 10°C. Temperaturen på underlaget må overstige "duggpunktet" med 3°C under påføring.

Rengjøring

Rengjør med Flowsolve tynner før produktet har tørket.

Lagring og levetid

Lagret tørt, uåpnet ved 10 - 35 °C, holdbarhet vil være min. 12 mnd. Sikre at produktet ikke lagres i temp. under 0 °C .

Helse og Miljø

Noen av komponentene i dette produktet kan være skadelige ved miksing og legging. Se de aktuelle HMS datablader , disse kan fåes ved henvendelse til Flowcrete Norway AS.

Ytterligere informasjon

Når andre produkter skal benyttes sammen med dette materialet må dette sjekkes med de teknisk datablad. Dette for å være sikker på at de er kompatible med hverandre.

Flowcrete har et meget god teknisk og praktisk kjennskap som er bygget opp etter mange års erfaring. Vi er derfor glade for å kunne bistå enten pr. tif. eller om det er et ønske å besøke vårt tekniske senter i Sandbach.

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Flowcrete Norway AS

Postboks 307, 1401 Ski, Norway

Tel: +47 64860830 Fax: +47 64860831

Email: norway@flowcrete.com

Flowcrete Norway AS er et RPM selskap

www.flowcrete.no