

DECKSHIELD UV TOPCOAT

To-komponent, fleksibelt, løsemiddelholdig polyuretan slitelag. Leveres i UV-stabile farger.

Bruksområde

Er et UV-bestendig, pigmentert toppbelegg. Ideell for utvendige arealer.

Fordeler

- UV - stabil.
- Lett å påføre.
- God slitasjemotstand.

Forbruk

(som topp på avstrødd flate)

0.40kg/m²

Forpakning

Leveres i 10 kg sett.

Lagring & levetid

Lagres uåpnet og tørt i 10 - 35 °C, materialet kan lagres i 6 mnd.

Farger

Lagerføres i 4 farger.

De fleste British Standard og RAL farger Kan leveres på spesialbestilling.

(Sterke organiske pigmenterte farger som Gul, Rød og Orange kan ha behov for mer enn 2 strøk for å oppnå god dekk.

Det kan forekomme variasjon i farge fra batch til batch. Vær sikker på at materialer til toppstrøk alltid er fra samme batch

På steder hvor farge må stemme, og det bestilles over flere ordrer / leveranser, må Peran AS kontaktes. Dette slik at man kan planlegge for produksjon for flere leveranser til samme prosjekt.

Forbehandling

Slyngrensing, fresing eller diamantsliping. Slamhinnen må fjernes for å få en åpen støvfri betongoverflate. Flaten støvsuges grundig.

Miksing

Settene leveres ferdig med rett mengde A og B komponent. Ikke del settene. Tilsett Herder A til Base B spannet. Miks med en saktegående drill i 2 min.

Påføring

Retten etter miksing påføres Deckshield UV Topcoat, forbruk ca 0.40kg/m². Påføres med gumminal eller rull.

Anbefalt temperatur i underlaget er 15-25°C, dog ikke under 10°C. Temperaturen på underlaget må overstige "duggpunktet" med 3°C under påføring.

Rengjøring

Rengjør med Flowsolve cleaner før produktet har herdet.

Tekniske data

Ved 20 °C og 50% RF

Klebefri etter	8 t
Lett belastning	16 t
Full belastning	24 t
Spes. vekt	1.2

Helse og Miljø

Noen av komponentene i dette produktet kan være skadelige ved miksing og legging. Se de aktuelle HMS datablader, disse kan fåes ved henvendelse til Peran AS eller Flowcrete Group

Ytterligere informasjon

Når andre produkter skal benyttes sammen med dette materialet må dette sjekkes med de tekniske datablader. Dette for å være sikker på at de er kompatible med hverandre. Flowcrete har et meget god teknisk og praktisk kjennskap som er bygget opp etter mange års erfaring. Vi bistår gjerne enten pr. tif. eller om det er ønske om besøk hos oss, eller at vi skal foreta en befaring.

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Flowcrete Norway AS

Postboks 307, 1401 Ski, Norway
Tel: +47 64860830 Fax: +47 64860831
Email: norway@flowcrete.com

Flowcrete Norway AS er et RPM selskap