

## Flowseal PU Gloss WB

### Produkt datablad

#### **Flowseal PU Gloss WB** er en:

2-komponent, vannbasert, alifatisk, klar, blank/halvblank lakk.

#### **Bruksområde**

UV stabil, klar topplakk. Benyttes som topp på Flowcrete belegg for å bedre ripefasthet og slitestyrke.

#### **Helse og Miljø**

Noen av komponentene i dette produktet kan være skadelige ved miksing og legging. Se de aktuelle HMS datablader, disse kan fåes ved henvendelse til Flowcrete Group.

#### **Blandingsforhold** (Miksing)

Tilsett Herder B til Base A. Bland med saktegående drill i min. 2 min.  
Bland ferdig produkt med 10 % (0,5 ltr. rent vann pr. sett á 5,0 kg).

#### **Brukstid** (potlife)

Ferdig blandet produkt bør benyttes innen 40 minutter ved 20 °C.  
Høyere temp. vil redusere brukstiden

#### **Påføring**

Flowseal PU Gloss skal påføres tynt, (0,05-0,08 kg/m<sup>2</sup>), ikke over 100µ. Dette for å sikre en jevn glans, og blærefri flate. Fordel produktet med mohair sparkel, og etterull med korthåret mohair/skumgummirull. Produktet må fordeles før det har gått fem minutter etter påføring..

#### **Temperatur ved installasjon**

Anbefalt temperatur i underlag er 15-25 °C. Under ingen omstendighet skal temperaturen være under 10 °C. Temperaturen i underlaget skal overgå duggpunktet med 3 °C ved legging og herding. Temperaturen må ikke falle under 5 °C i de første 24 timene etter installasjon.

#### **Herdetid** (ved 20 °C, 50 % RF)

Klebefri etter 8 timer,

Kan overmales etter 16 timer. Må overmales innen 24 timer.

Lett belastning 16 timer.

Fullt utherdet etter 5 - 7 dager.

God ventilasjon og riktig luftfuktighet kreves for å få nevnte herdetider.

Anbefalt fuktighet bør være mellom 30 and 70 % RF både under påføring og herding.

Høy luftfuktighet tidlig under herdeprosessen kan gi lenger herdetid.

Må ikke tildekkes eller vaskes de første 48 timene

## **Farger** (Standard)

### **Glans**

klar, blank/halbblank lakk.

### **Tørrstoffinnhold**

Ca 41 % (vekt)

### **Komponentenes vekt (densitet)**

Komponent A	ca. 1.04
Komponent B	ca. 1.15
A + B	ca. 1.06

### **Sett størrelse**

Komp. A + B = 5 kg (4.7 liter)

Komp. A = 4.2 kg      B = 0.8 kg

### **Forbruk**

0.05 – 0,08 kg/m<sup>2</sup> / Ett sett (5 kg) rekker til 60 -90 m<sup>2</sup>

### **Lagring**

6 måneder i uåpnet/forseglet pakning.

Lagres ved temperatur mellom 5-30 °C. Tåler ikke frost

**NB!: Ta kontakt med Flowcrete Norway AS for mer formasjon**

## **PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK**

### **MERK**

*De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.*